

經濟部標準檢驗局試驗紀錄表

申請號碼：90300001916
頁次：共1頁，第1頁

申請者：泰聯企業有限公司

品名：玻璃金屬矽利康填縫劑

規格：(空白)

受理日期：90年03月23日

型號：(空白)

完成日期：90年04月16日

試 驗 項 目	試 驗 結 果
下垂度(50°C, 6小時)(CNS 8904)	未垂流(0 mm)
比重(CNS 8904)	1.33
初期耐水性(CNS 8904)	無混濁及其他異狀
低溫貯藏安定性(CNS 8904)	無凝固、分離等異狀
污染性(CNS 8904)	無污染
不沾粘時間(CNS 8904)	30分鐘
硬度(CNS 3555)	Hs 35
抗拉強度(CNS 3553)(啞鈴狀3號形)	20 kgf/cm ²
伸長率(CNS 3553)(啞鈴狀3號形)	540 %
撕裂強度(CNS 3559, B形)	9.7 kgf/cm

試驗說明：

耐久性試驗(分類及符號9030)(CNS 8903)一項，限於設備未能試驗。

(以下空白)

副本